CONCEPT R & R

SCHEDA TECNICA Art. JOGGER S1P SRC

Cod. RR 10261

CALZATA 11 **CALZATURA TIPO "A"**

TAGLIE 35-48 **PESO TG.42 580 grammi**

COMPONENTI	DESCRIZIONE
TOMAIO	**Pelle scamosciata Blu Sp-2/2mm**
INSERTO TOMAIO	**Airnet traspirante**
FODERA ANTERIORE	**Feltro imputrescibile sp.1-1.2 mm**
FODERA POSTERIORE	**Imola a tunnel d'aria traspirante**
GIRELLO	**Airnet + MTP 10 mm.**
SOFFIETTO:	**Airnet+MTP10MM**
ALLACCIATURA	**Passalacci in acciaio brunito**
SOTTOPIEDE + SOLETTA ANTIFORO:	**Save & flex ps 4 matrix in textile non metallica**
PUNTALE	**AIR-TOE in composito**
SOTTOPUNTALE	**in gomma antipiega**
COPRISOTTOPIEDE	**ERGO- DRY antisudore,antimicotico**
SUOLA INTERMEDIA	**Poliuretano Espanso antistatico den.045**
SUOLA USURA	**Poliuretano Compatto antistatico, antiolio, antiscivolo dens.1,12**

Cromo VI: **non rilevabile**, inferiore al limite di rilevabilità del metodo (3 mg/Kg)
Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)
Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente , azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d uso di talune sostanze e preparati pericolosi(coloranti azoici)
Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 – Cuoio. analisi chimiche – determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti
Analisi cromotografica ad alta prestazione HPLC
Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa
Soletta antiforo non metallica: si considera completamente perforato quando la punta appare sulla superficie opposta ad una sporgenza max 1 mm.(decisione del Vertical Group 10 foot and leg protector coordination of notified bodies PPE del 26 marzo 2007 RACC. For use 10.067)

REV 06/03/2012

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE "AIR-TOE COMPOSITO"	**20345:2011**	***OTTENUTO***
Resistenza all'urto mm	≥ 14	16
Resistenza alla compressione mm	≥ 14	16
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE METALLICA		
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	1300
Resistenza elettrica della calzatura		
- in ambiente umido MΩ	≥ 0,1	10
- in ambiente secco MΩ	≤ 1000	500
(da 100KΩ=0,1 MΩ=1x10^5 a 1000000KΩ=1000MΩ=1x10^9)		
TOMAIO		
Impermeabilità dinamica del tomaio:	≥ 60	--
Assorbimento Acqua dopo 60 '	≤ 30 %	--
Acqua trasmessa dopo 60'	≤ 0,2 gr	--
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h	≥ 0,8	1,5
Coefficiente di permeabilità mg/cmq h	≥ 15	21,1
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h fodera	≥ 2	4,4
Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)	≥ 20	43,2
Resistenza all'abrasione cicli(fodera secco)	25600 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli(fodera a umido)	12800 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli(sottopiede)	≥ 400	No Foro
SUOLA USURA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)mm³	≤ 150	80
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	2
Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm	≥ 4	5,6
Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)	≤ 12	2
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	30,5
Coef.di aderenza: EN-IS0 20345:2011	≥ 0,18	0,21
con metodo EN 13287: 2012 SRA+SRB=SRC		